

PANEL DE FIBRA DE VIDRIO ISO-MAT 32

Panel rígido y elástico con resina termo-fija de gran resistencia a la tracción para un fácil manejo y uso.
ASTM C612 tipo IB.



Sistemas mecánicos, de energía y fabricación: techumbres, estructuras metálicas, silenciadores y sistemas de paneles aislados.

Características técnicas:

Dimensiones	Espesor	Ancho	Largo	Valor R	
	25 mm (1")	60.9 cm (24") y	121.9 cm (48")	4.5	ASTM C653
	38 mm (1.5")	91.4 cm (36")		6.8	
	51 mm (2")			9.0	
	63 mm (2.5")			11.3	
	76 mm (3")			13.6	
	89 mm (3.5")			15.9	
	102 mm (4")			18.1	
Valor R = Espesor / K (y/ó) λ					
Densidad aparente:	32 kg/m ³ (2 lb/ft ³) (± 4 %)				ASTM C167
Temperatura de operación:	232 °C (454 °F)				ASTM C177
Resistencia a la vibración:	No sufre desprendimiento de fibra ni de polvo				ASTM E756
Comportamiento al agua:	No hidrófugo, con absorción a la humedad no mayor al 2 %				ASTM C1104
Dilatación y contracción:	No mayor del 1 % a 232 °C (454 °F)				
Corrosión:	No corrosivo frente a los metales				ASTM C692
Reacción al fuego:	No combustible, con características de combustión superficial				ASTM E136
Propagación a la flama:	25				ASTM E84
Desarrollo al humo:	50				ASTM E84
Propiedad biológica:	No es atacada por hongos ni bacterias				ASTM C1338
Resiliencia:	Alta capacidad de recuperación al descomprimir				

Propiedades de aislamiento:

Conductividad térmica:	A 24°C como temperatura promedio							ASTM C518
	°F	75	100	200	300	400	500	
	°C	24	38	93	149	204	260	
	W/m °K	0.031	0.035	0.041	0.054	0.068	0.085	
	Kcal/m h °C	0.027	0.029	0.034	0.045	0.058	0.073	
	BTU in/ft ² h°F	0.22	0.24	0.28	0.37	0.47	0.59	
Los valores son nominales en prueba de laboratorio y están sujetos a tolerancia de ensayo y fabricación.								



FICHA TÉCNICA

Frecuencia en Hz		125	250	500	1000	2000	4000	NRC	ASTM
Espesor	1"	0.08	0.27	0.50	0.87	0.98	1.04	0.66	C423
	2"	0.17	0.62	0.90	1.08	1.07	0.97	0.92	ASTM E795

En unidades Sabine colocado directamente sobre superficie rígida.

La información contenida en esta ficha técnica señala valores típicos obtenidos de acuerdo con métodos de prueba aceptados y están sujetos a variaciones normales de fabricación. Esta información se proporciona como servicio técnico y está sujeta a cambios sin previo aviso. Esta información no debe utilizarse para propósitos de especificación.

Consulte con nuestro personal técnico para obtener información actualizada: info@lanadevidrio.com.mx

EDS Economía y Durabilidad Sustentable® no tiene control sobre el diseño y la mano de obra de la instalación, los materiales accesorios o las condiciones de aplicación. EDS Economía y Durabilidad Sustentable® no garantiza el rendimiento o resultados de cualquier instalación que contenga nuestros productos. La responsabilidad general de EDS Economía y Durabilidad Sustentable® y los recursos disponibles están limitados por los términos y condiciones de venta.



Av. Central 44 y 46. Bodega 4A
Col. Rústica Xalostoc
Ecatepec, México. C.P. 55340

info@lanadevidrio.com.mx
Tel. +52 555569-3642

EDS Economía y Durabilidad Sustentable®
Información técnica
www.lanadevidrio.com.mx

Form. V.01-23